RT 333
RUSTICA

ROT HANDFORMZIEGEL

Stentyp / Ziegelkategorie	HD 1
Sollmaße	Deutsches Normalformat 240x115x71 mm
Grenzabmaße	T2 Länge ± 4 mm, Breite ± 3 mm, Höhe ± 2 mm
Bruttotrockenrohdichte	1.850 kg/m3
Abweichung	D1 Minimalwert ± 10%
Druckfestigkeit, Lagerfläche Mittelwert mind.	12,5 N/mm2
Druckfestigkeit, Lagerfläche norm. min.	10,0 N/mm2
Frostbeständigkeit	F2
Geometrie	Gruppe 1 nach EN 1996-1-1
Maßspanne	NPD
Ebenheit und Planparallelität	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm2 (Tabellenwert, EN 998-2, Anhang C)
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S0
Brandverhalten	A1 (enthält < 1,0% organisches Material)
Schalldämmwert	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Wasseraufnahme, Mittelwert	6,0-8,0 Gewicht %
Saugmenge IRA, Mittelwert	3,0-4,0 kg/m2
Umgebungsklasse	MX4
Verbrauch	50 Stück/m2
Palettierung	84 Stück
Absäuern	Darf abgesäuert werden
Mörtelwahl	Mörteltyp ist entsprechend der Stärkeeigenschaften und Haltbarkeit in Übereinstimmung mit statischen Einwirkungen und Umgebungsklasse zu wählen.
Anwendungsbereich	Aussenmauerwerk
Bitte beachten Sie	Da es sich bei Ziegeln um natürliche Baustoffe handelt, können Farbabweichungen, auch im Vergleich zu Referenzbauten oder Mustern, in der endgültigen Lieferung vorkommen.

Revidiert 12-01-2016 Angegebene Werte sind richtungsweisend.
Die genauen Werte für eine bestimmte Lieferung sind auf Nachfrage bei Randers Tegl erhältlich.

CE

Hammershøj Teglværk
Tindbækvej 16, DK-8830 Tjele
Certificatnummer 1073-CPR-M199
EN 771-1:2011

RANDERS tegl